



**RS**  
Motorbike  
**Paint**  
LTD

**SPECIALISTS IN ORIGINAL MOTORBIKE COLOURS**

RS Motorbike Paint Limited  
Unit 5 Alpha Business Park, Welham Green,  
Hertfordshire AL9 7NT  
Tel / Fax: 01707 273219  
Web: [www.rsbikepaint.co.uk](http://www.rsbikepaint.co.uk)  
Email: [sales@rsbikepaint.co.uk](mailto:sales@rsbikepaint.co.uk)  
(VAT Reg. No. 364 1483 53)

## COB 1K (Farben und Base Farben)

### **Beschreibung**

Farben in: Metallic, Perl und Uni-Farben. Einfache Anwendung, sehr gute Deckkraft und zum Erfassungsbereich. Muss mit Klarlack folgen. Wo wird es als Grundfarbe verwendet wird, ist die nächste Stufe zu malen, vor der endgültigen Lackierung angewendet werden.

### **Mischungsverhältnis**

Ihre Farbe hat die verdünnt, es sei denn, Sie haben nichts anderes beantragt. Das übliche Mischungsverhältnis von Farbe mit Lösungsmittel dünner ist 1:1.

### **Anwendung**

Spray Viskosität bei 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; HS CYCLE: 20-22 "DIN4

Air cap: 1.2-1.5 mm

Luftdruck: 45-50psi

Anzahl der Schichten: 2 oder 3

Foliendicke: 20 bis 25 µ

### **Trocknungszeit**

#### **Lufttrocknung bei 20 ° C**

Spray zwei dünnen Schichten plus eine endgültige Kreuz Mantel ermöglicht 10 Minuten zwischen den Schichten. Verwenden Sie keinen dicken Film. Trocknen lassen für 20 Minuten in einem staubfreien Bereich. Reiben Sie sie vorsichtig mit 1200 nass und trocken zu einem vollständig matte Oberfläche vor dem Auftragen Klarlack oder nächste Stufe nach Bedarf zu gewährleisten.

### **HINWEIS:**

Bei der Trocknung Temperaturen unter 60 ° C ist, Der Untergrund muss nicht besonders schlechten Witterungsverhältnisse in den ersten Tagen nach der Malerei ausgesetzt. Bis der Film vollständige Aushärtung, starker Feuchtigkeit Verdichtungen, wie Tau und Frost und Kontakte mit aggressiven Substanzen wie Smog erreicht, Reinigungsmittel, Salz auf den Straßen, muss vermieden werden.