



SPECIALISTS IN ORIGINAL MOTORBIKE COLOURS

RS Motorbike Paint Limited
Unit 5 Alpha Business Park, Welham Green,
Hertfordshire AL9 7NT
Tel / Fax: 01707 273219
Web: www.rsbikepaint.co.uk
Email: sales@rsbikepaint.co.uk
(VAT Reg. No. 364 1483 53)

Motorbike Paint LTD

COB 1K Pintura (Colores / Colores de Base)

Descripción

De altos sólidos de pintura en colores: metálicos, perla y sólidos. Fácil aplicación. Excelente opacidad y la cobertura. Debe ser seguido con laca transparente. Cuando se utiliza como color base, la siguiente etapa de pintura debe aplicarse antes de lacado transparente final.

Proporción de mezcla

Su pintura ya se han diluido, a menos que usted haya solicitado específicamente lo contrario. La proporción de mezcla habitual de la pintura con más delgado es 1:1

Aplicación

Viscosidad de aplicación a 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; HS CICLO: 20-22 "DIN 4

Tapa de aire: 1.2-1.5 mm

Presión del aire: 45-50psi

N ° de capas: 2 o 3

Espesor de película: 20 - 25 μ

El tiempo de secado

Secado al aire en 20 ° C

Spray dos ligeras capas más una capa cruzada final que permite 10 minutos entre las capas. No aplique una capa gruesa. Deje secar durante 20 minutos en una zona libre de polvo. Suave con cuidado con papel de lija de 1200 para asegurar una superficie totalmente mate antes de aplicar la laca transparente o etapa siguiente según sea necesario.

NOTA:

En el caso de secado a temperatura inferior a los 60 ° C el soporte no va expuesto a condiciones particularmente severas en los días sucesivos al pintado. Mientras tanto el film no ha llegado a la completa vitrificación hay que tener en cuenta el evitar fuertes condensaciones de humedad, como el rocío y la brisa y los contactos con agentes agresivos (Smog, detergentes, sal esparcida por las carreteras, etc.).