



**Motorbike  
Paint**  
LTD

## Cellulose 1K Peinture

### **Description**

Laque de finition mono-composante nitro-acrylique brillante. Application très facile. Rapidité de séchage. Facile à lustrer. Très brillant, et bonne résistance à l'extérieur.

### **Rapport de mélange**

Votre peinture aura déjà été éclaircis avec du diluant 1:1, sauf si vous avez expressément demandé le contraire.

### **Application**

Viscosité à l'application à 20 °C: 17- 18" DIN4

Ø buse: 1,2 - 1,4 mm

Pression de l'air: 4 Atm

N° de couches: 2 ou plus de couches croisées Intervalle entre les couches: 3-5 min. à 20°C

Épaisseur recommandée: 40 µ

### **Séchage**

#### **À l'air à 20°C**

Manipulable : 40-45 min.

Sec à coeur : 24h

#### **Au four à 60°C**

15 – 20 min. selon les épaisseurs

### **Lustrabilité**

Après 8 - 14 h à 20°C selon les épaisseurs.