



Peinture 1K "Cellulose"

Description

Laque de finition nitro-acrylique monocomposant haute brillance, disponible en teintes unies. Très facile à appliquer, à séchage très rapide, facile à polir et offrant une bonne durabilité.

Sauf demande contraire de votre part, votre peinture aura été diluée à 1/1 avec du diluant.

Application

Viscosité de pulvérisation à 20 °C : 17-18 pouces DIN4

Chapeau d'air : 1,2-1,4 mm

Pression d'air : 4 atm

Nombre de couches : 2 ou 3

Temps d'évaporation entre les couches : 5 min à 20 °C

Épaisseur de film recommandée : 40 µ

Temps de séchage

Séchage à l'air libre à 20 °C

Manipulation : 40-45 min. Séchage à cœur : 24 h

Cuisson à basse température à 60 °C

15-20 min selon l'épaisseur de la peinture.

Polissage

Après 8-14 h à 20 °C selon l'épaisseur de la peinture.

Remarque : La peinture cellulosique est durable et d'une grande authenticité sur les machines anciennes, mais elle ne résiste pas au carburant. Si vous peignez un réservoir, appliquez une lacque 2K par-dessus. Aucune laque n'est nécessaire sur les autres pièces de la moto.