



Primer d' Adhésion

Description

L'apprêt de Adhesion, excellente adhérence sur le métal et fibre de verre. Bon pouvoir couvrant. Très haute protection anti corrosif. Séchage rapide.

Instructions pour l'utilisation

S'assurer que les surfaces sont sèches et exemptes de toute trace de contaminants.

Pistolet à Peinture utilisation

Rapport de mélange: Primer 1:1 Activator
Chapeau d'air: Gun conventionnels 1.4-1.6mm
Pression atmosphérique: 40-45psi
Vie en pot: 120 minutes à 20 ° C

Nombre de couches: 2-3

Temps de séchage

Séchage à l'air à 20 ° C:
Sec au toucher: 15 min.
Permettez 5-10 minutes entre les couches.
Complet séchage: 60 min

Frotter légèrement avec 800 papier .