



RS
Motorbike
Paint
LTD

SPECIALISTS IN ORIGINAL MOTORBIKE COLOURS

RS Motorbike Paint Limited
Unit 5 Alpha Business Park, Welham Green,
Hertfordshire AL9 7NT
Tel / Fax: 01707 273219
Web: www.rsbikepaint.co.uk
Email: sales@rsbikepaint.co.uk
(VAT Reg. No. 364 1483 53)

2K Lack - isocyanate fritt

Beskrivning

2K lack som kan appliceras över mest lämpligt förberedd basfärger. Gloss ytor skall vara lätt slipas ned med P1200 före ansökan. Enkel ansökan, som erbjuder alla de egenskaper som normalt förknippas med vanlig 2k lack, undvika de särskilda hälsorisker förknippade med användning av isocyanat härdare.

Använda en sprutpistol (gäller endast 500ml eller 1000ml kvantiteter)

Mixa Autosafe lack 1:1 med den Autosafe activator.
Brukstimid 24 timmar.

Air cap: 1,2-1,4 mm
Luftryck: 45-50psi

Torktider (lufttorkning vid 20 ° C)

Antal lager: 2 eller 3
Låt 10-15 minuter mellan lagren.
Minsta totala torktid är 48 timmar.

Observera: Tung tillämpning av lack och låga temperaturer kan bromsa torkningen mekanism. Detta kan orsaka vatten spotting. Skulle detta inträffa kan det oftast vara polerade ut. Om många lager av lack har tillämpats, håller ytan borta från vattnet för 7 dagar, eftersom torkningen kan ta längre tid.