



RS Motorbike Paint Ltd.
Original Motorcycle Paint by Mail Order

Cellulose 1K Färg

Beskrivning

1K nitro-akryl högblank färg. Finns i solida färger. Mycket lätt att tillämpa. Mycket torkar snabbt. Lätt att polera och mycket tålig.

Blandningsförhållandet

Du måste blanda din färg med cellulosa tunnare i förhållandet 1:1. Tyvärr, på grund av luftfarten begränsningar kan vi inte skicka. Du bör kunna köpa detta lokalt.

Ansökan

Spray viskositet vid 20 ° C:17- 18" DIN4

Air cap: 1,2 - 1,4 mm

Air pressure: 4 Atm

Antal skikt: 2 or 3

Torktid mellan skikten: 5 min. at 20°C

Rekommenderad skiktjocklek: 40 µ

Torktid

Air torkning vid 20 ° C

Klibbfri : 40-45 min. Genom-torkning: 24 h

Låg baka vid 60 ° C 15 till 20 min. Enligt filmtjocklek.

Polering

Efter 8 till 14 timmar vid 20 ° C. Enligt filmtjocklek