



RS Motorbike Paint Ltd.
Original Motorcycle Paint by Mail Order

COB 1K Färger (färger och grundfärger)

Beskrivning

Färger i metallic, pearl och solida färger. Enkel ansökan, utmärkt täthet och täckning. Måste följas med klarlack. Om det används som en bas färg måste nästa steg färgen skall tillämpas innan slutlig klar lackering.

Blandningsförhållandet

Du måste blanda din färg med cellulosa tunnare i förhållandet 1:1. Tyvärr, på grund av luftfarten begränsningar kan vi inte skicka. Du bör kunna köpa detta lokalt.

Ansökan

Spray viskositet vid 20 ° C: 14 "-15" DIN 4, HS Cykel: 20-22 "DIN4

Air cap: 1,2-1,5 mm

Luftryck: 45-50psi

Nr färgskikt: 2 eller 3

Filmtjocklek: 20 till 25 µ

Torktid

Air torkning vid 20 ° C

Spray två lätta rockar samt en slutbetalning kors rockar tillåter 10minutes mellan skikten. Gäller inte en tjock film. Låt torka i 20 minuter i en dammfri område. Gnid försiktigt med 1200 vått och torrt för att säkerställa en helt matt yta innan de ansöker klarlack eller nästa steg som krävs.

OBS!

Vid torkning temperaturer under 60 ° C substratet får inte utsättas för särskilt svåra väderförhållanden under de första dagarna efter målning. Tills filmen har nått fullständig härdning, stark fuktighet condensations, som dagg och frost och kontakter med aggressiva ämnen som smog, rengöringsmedel, salt på vägarna, måste undvikas.