



RS Motorbike Paint Ltd.
Original Motorcycle Paint by Mail Order

Vattenbaserad färg

Beskrivning

Baslack lack för två-coat metallic, pearl, "candy" och solida färger. Lätt att använda. Uniform matt yta. Excellent täcker makt. Snabbtorkande..

Blandningsförhållandet

Din färg kommer redan har blandats 10% med lösningsmedel, om du inte har begärt något annat.

Ansökan

Air cap: 1,2 - 1,4 mm

Lufttryck: 2,5–3 Atm; HVLP 2–2,5 Atm

Antal skikt: 2 or 3

Rekommenderad skiktjocklek: 10-20 μ

Särskild instruktion för "Candy": Antalet skikt kommer att påverka den slutliga färgen. Vilket man bör jämföra med den ursprungliga lacken. Gäller inte en tjock film. Färg kommer att mörkna med flera lager. Användning av rätt bas är viktig.

Optimal ansökan villkor:

Temperatur 15 till 35 ° C

Relativ fuktighet 35 - 85%

Applicera en tunn skikt

Låt torka (hjälp det med ett bra flöde av luft)

Tillämpa en enhetlig våt skikt

För metallic och Pearl färger, tillämpa en halv skikt vid lågt tryck innan basen går matt. Detta för att uppnå rätt effekt. Det är dock möjligt att tillämpa den slutliga halv pälsen på en torr bas (helt matt). Detta kan påverka finish och färg. För färger med låg opacitet, efter enhetliga våt skikt, vänta tills ytan har blivit matt och tillämpa en andra enhetlig våt skikt.

Torktid innan tillämpningen av tydliga:

30 min vid 20 ° C och relativ fuktighet <50%

eller

5 till 10 min. vid 40-60 ° C

Obs: Kontrollera att filmen är jämnt matt. Torktid avsevärt påverkas av temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation i båset som inte borde vara lägre än 12,000 m³ / h (förslagsvis 18,000 m³ / h). Låg temperatur och hög relativ luftfuktighet fördröja vattnet avdunstar.

SPECIAL OBS: Rengör sprutpistoler omedelbart efter användning med vatten